



ICOA FRANCE

Zone industrielle
F - 10 100 CRANCEY

Tel Commercial : 03.25.39.59.13

Fax Commercial : 03.25.39.59.11

LISTE DES REFERENCES



GAMME POLYETHER

QUALITE	COLORIS	LARGEUR BLOCS cm (-0 +2 cm)	HAUTEUR BLOCS cm (+/- 2 cm)	DENSITE ISO 845 ± 1 (kg/m ³)		INDENTATION ISO 2439 B (sans palier) ± 15 % (Newton)			COMPRESSION ISO 3386-1 ± 15 % (KPA)		NOMENCLATURE
				NETTE	BRUTE	25 %	40 %	65 %	40 %	50 %	
17 F	BLANC	190	120	15	17	85	110	220	2,4	2,8	1724
17 F	BLANC / GRIS	200	120	15	17	85	110	220	2,4	2,8	1724
17 M	BLANC	200	120	15	17	70	90	170	2,0	2,3	1720
17 S	BLANC	200	120	15	17	55	70	135	1,5	1,8	1715
20 F	JAUNE	190 / 200	120	18	20	100	125	260	2,9	3,3	2029
20 FF	BLANC	190 / 200	120	19	21	160	195	410	4,2	4,8	2142
24 C	BLANC	190 / 200	120	22	24	110	140	250	3,0	3,5	2430
24 ED	JAUNE	200	120	22	24	225	280	620	6,0	7,5	2460
24 F	BLANC	190 / 200	120	22	24	130	160	300	3,3	3,9	2433
24 FF	BLANC	190 / 200	120	22	24	160	190	370	4,2	4,9	2442
28 C	BLANC	190 / 200	120	26	28	120	150	270	3,1	3,6	2831
28 F	BLANC	190 / 200	120	26	28	150	185	350	4,0	4,6	2840
30 C	JAUNE	190 / 200	120	28	30	130	155	290	3,5	4	3035
30 F	BLANC	200	115	28	30	160	190	370	4,2	4,8	3042
30 FF	BLANC / GRIS	200	115	27	29	190	230	450	4,8	5,8	2948
30 TF	BLANC	200	115	28	30	240	300	640	6,8	8.1	3068
35 C	BLANC	190 / 200	115	33	35	145	170	320	3,8	4,5	3538
35 F	BLANC	200	115	33	35	170	210	380	4,6	5,3	3546
38 F	BLANC	190 / 200	115	36	38	150	190	350	4	4,9	3840

Sur commande, délai : contact service commercial

Les chiffres correspondent à nos valeurs nominales moyennes et doivent être considérés comme des indications.



ICOA FRANCE

Zone industrielle
F - 10 100 CRANCEY

Tel Commercial : 03.25.39.59.13

Fax Commercial : 03.25.39.59.11

LISTE DES REFERENCES

**GAMME ICOFLEX
ET SPECIALITES**



QUALITE	COLORIS	LARGEUR BLOCS cm (-0 +3cm)	HAUTEUR BLOCS cm (± 3 cm)	DENSITE ISO 845 ± 2 (kg/m ³)		INDENTATION ISO 2439 B (sans palier) ± 15 % (Newton)			COMPRESSION ISO 3386-1 ± 15 % (KPA)		NOMENCLATURE	CLASSEMENT
				NETTE	BRUTE	25 %	40 %	65 %	40 %	50 %		
23 HR	BLANC	200	120	21	23	40	60	140	1,3	1,7	2313	M4 -NFP 92-507
26 HM	BEIGE	200	120	24	26	75	100	220	2,2	2,7	2622	M4 -NFP 92-507
26 HR	BEIGE	200	120	24	26	45	70	150	1,5	2,0	2615	M4 -NFP 92-507
30 HR	BEIGE	190 / 200	120	28	30	90	125	275	2,7	3,6	3027	M4 -NFP 92-507
35 HR	BEIGE	190	120	33	35	115	140	320	3,3	4,1	3533	M4 -NFP 92-507
35 HR	BEIGE	200	115	33	35	115	140	320	3,3	4,1	3533	M4 -NFP 92-507
35 HX	BLANC	190 / 200	120	33	35	105	130	295	3,1	3,8	3531	M4 -NFP 92-507
40 HR	ROSE	200	110	38	40	130	180	420	4,2	5,4	4042	M4 -NFP 92-507
40 HX	BLANC	190 / 200	110	38	40	105	130	295	3,1	3,8	4031	
				± 3 (kg/m ³)		± 15 % (Newton)			± 15 % (KPA)			
45 HX	BLANC	190 / 200	100	43	45	110	155	330	3,5	4,5	4535	M4 -NFP 92-507
50 HR	BLANC	190 / 200	100	48	50	90	120	270	2,8	3,6	5028	M4 -NFP 92-507
50 HB ORIGIN	BLANC	190 / 200	100	48	50	90	120	270	2,8	3,6	5028	M4 -NFP 92-507
				± 3 (kg/m ³)								
50 VE VASCO ORIGIN	BLANC	200	90	48	50	-	60-90	-	Medium		-	BS 5852 part 2

Sur commande, délai : contact service commercial

Les chiffres correspondent à nos valeurs nominales moyennes et doivent être considérés comme des indications.